ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

HELIODUR комбинационная эмаль А 20 БЕЛАЯ 400427

Двухкомпонентное покрытие

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентное покрытие на основе:
- - акрилового связующего
- CAB
- органических растворителей
- - пигментов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве грунтовочного и отделочного покрытия в защитной системе пкп.
- - плоских деталей, обработанных шпоном
- - плоскостной массивной мебели
- - стульев и предметов галантерии

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
407650 HELIODUR разбавитель Е	разбавитель для распыления электростатическим методом
403881 РАЗБАВИТЕЛЬ ВА	
407647 Разбавитель 17	

Отвердитель (комп. Б):

Helios отвердители	Примечания	
403880 HELIODUR отвердитель А		

Прочее

ВНИМАНИЕ! Отвердители вступают в реакцию с воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно закрытой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	2К-акрил-изоцианат
Плотность	1,160 - 1,170 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 130 - 150 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	48-52 %
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Белый
Блеск (%)	на деталь 18 - 20 %
Соотношение смешива	ания А:Б
По объему	10 : 1,5
По весу	10 : 1,5
Жизнеспособность (Pot life) смеси А+Б при 20°C	мин. 6 час

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	110 - 180 μm

Высыхание

Комнатная температура	
Покрытие сухое на ощупь	5 - 10 минут
Покрытие сухое для дальнейшей манипуляции	мин. 2 час
Возможна сушка в туннеле при температуре до максимум +50°C.	

Лаковое покрытие приобретает окончательную механическую и химическую стойкость по истечении

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 180-220.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).
- Оптимальная температура помещения = 18 -23°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вид и объем отвердителя и разбавителя определены в технологическом процессе.
- Нанесение техникой:
- - воздушным распылением
- - распылением airmix
- - распылением airless
- - напивом



РАСПЫЛЕНИЕ



НАЛИВ

Разбавление:	10 - 40 %
Разбавитель:	407650 HELIODUR разбавитель E 403881 РАЗБАВИТЕЛЬ ВА 407647 Разбавитель 17

- Материал наносится на тщательно отшлифованную натуральную или мореную поверхность.
- Насыщенное покрытие получается в результате нанесения нескольких слоев.
- Обязательное межслойное шлифование.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 280-320.

СИСТЕМЫ ЛКП

- Используется в качестве грунтовочного и отделочного покрытия в окраске мебели.
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- Компонент А:
- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Компонент Б:
- 6 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

• Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.