

BIO Impregmol outdoor

ОПИСАНИЕ

Пропиточное средство на основе:

- натуральных растительных масел
- минерального медицинского масла
- неароматических алифатических растворителей
- аддитивов

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием материал тщательно перемешивается.

Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.

Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.

При обработке окунанием деталь полностью погружается в масло и после пропитки ставится таким образом, чтобы масло оттекло.

После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой салфеткой.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначается для защиты древесины стойких пород, эксплуатируемой в атмосферных условиях.

Используется в качестве самостоятельной пропитки.

Используется в качестве базы для колерования пастами по цветовой карте BIO MIX.

Рекомендуем предварительно тестировать окраску и совместимость материала с породой древесины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИП

масло

ПЛОТНОСТЬ

0,87 - 0,91 кг/л

ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПОСТАВКЕ

ISO 2431 3MM 25°C 93 сек. DIN4 20°C 17 - 23 сек.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА (%)

67 - 71 %

ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная жидкость

ЦВЕТ

бесцветная, слегка желтоватая

ТОЛЩИНА КАЖДОГО СЛОЯ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАНЕСЕНИЕ

50 - 100 г/м²

ВЫСЫХАНИЕ

ВОЗДУШНОЕ 18 - 25 °С

мин. 24 час

ВРЕМЯ СУШКИ НЕСКОЛЬКО СОКРАЩАЕТСЯ ПРИ КАЧЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.