

HIDROHEL эмаль грунтовочная белая ARL 477363

Однокомпонентная грунтовка на водной основе для распыления

ОПИСАНИЕ

- Пигментированное покрытие на основе:
- - акриловой дисперсии
- Отличается:
- - отличное шлифование
- - отличное укрывание поверхности

НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначается для внутренних окрасочных работ.
- Используется в качестве грунтовочного покрытия в защитной системе ЛКП для:
- - массивной мебели
- - мебели, обработанной шпоном
- - МДФ
- Предназначается для окраски вертикальной поверхности.
- Особенно рекомендуется для обработки каемок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность	1,35 кг/л
Вязкость при поставке	DIN 53019 20°C 2000 - 4000 mPas
Концентрация сухого вещества (%)	45-50 %
Внешний вид	Белая вязкая жидкость
Цвет	Белый

Толщина каждого слоя

Толщина мокрой пленки	100 - 130 μm
------------------------------	--------------

Высыхание

Температурный режим	Покрытие сухое для шлифования	Покрытие сухое для укладки
Комнатная температура 18 - 25 °C	2 - 3 час	6 - 8 час
сушилка 35 - 45 °C	30 - 45 минут	3 - 4 Часы

Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, отн. влажности воздуха и вентиляции помещения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 180-220.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть комнатной, т.е. не менее +18°C.
- Оптимальная температура помещения = 18 - 23°C.
- Оптимальная относительная влажность воздуха = 45-65%.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Нанесение техникой:
 - - распылением airmix
 - - распылением airless
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 280-320.



РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление: макс. 10 %

ХРАНЕНИЕ

- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.
- Не допускать замерзания материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- См. Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Хранить и дозировать только в пластиковой, лакированной или нержавеющей таре.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.