

МЕКОЛ 1301

клей для складных и транспортных коробок

клей для бумажных пакетов

ОПИСАНИЕ	МЕКОЛ 1301 представляет собой синтетический клей, готовый к применению.		
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей применяется для изготовления ящиков и коробок и запечатывания нелакированных поверхностей, для склеивания бумажных пакетов на высокоскоростных машинах и для другого склеивания нелакированной бумаги и картона. Нанесение осуществляется с помощью сопла.		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная эмульсия на базе ПВА	
	Цвет	белый	
	Вязкость при 23°C (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 3/20 об/мин)	1,900- 2,400 мПа.с	
	Общее количество твердых веществ ISO 3251	мин. 53%	
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Клей готов к использованию.		
	Клей должен быть хорошо перемешан. Его можно равномерно распределять машинным способом - форсункой, диском, валиком, сегментом, а также вручную - ручным валиком.		
	Рекомендуемые условия для склеивания являются:		
	- Относительная влажность	60 – 70 %	
	- Температура помещения и всех используемых материалов	18 - 25° C	
ОЧИСТКА	Станок, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.		
УПАКОВКА	Полиэтиленовые емкости	30 кг нетто	
	Другие упаковочные единицы по договоренности.		
ХРАНЕНИЕ	Клей следует хранить в правильно закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.		
	ЗАЩИТИТЕ ОТ МОРОЗА!		
	При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев.		
	После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.		

Приведенная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению наших продуктов, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном к настоящему времени.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без каких-либо обязательств. Это не освобождает покупателя от самостоятельного тестирования нашей продукции на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена в случае каких-либо изменений или приобретения материалов из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности за вышеприведенную информацию или за любые устные рекомендации, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

www.mitol.si

