

МЕКОЛ 1339/1

клей для складных и коммерческих коробок

клей для склеивания бумажных пакетов

ОПИСАНИЕ	МЕКОЛ 1339/1 - синтетический клей, не содержащий пластификаторов, готовый к применению.	
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для склеивания складных коммерческих и транспортных коробок, для склеивания бумажных пакетов, для склеивания непечатных, печатных, нелакированных и лакированных подложек на высокоскоростных машинах и для склеивания менее пористых и гладких бумаг и картонов. Нанесение с помощью форсунки, диска, валика, сегмента.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная дисперсия на основе ЭВА сополимера
	Цвет	белый
	Вязкость 23° (ISO 2555-Brookfield RVT, шпиндель 3/20 об/мин)	1.650- 2.300 мПа с
	Сухой остаток ISO 3251	мин. 51%
	Клей не содержит пластификаторов.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный	
ПРИМЕНЕНИЕ	Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Клей наносится равномерно с помощью форсунки, диска, валика, сегмента и вручную, ручным валиком. Рекомендуемые условия для работы с продуктом: - Относительная влажность 60 - 70% - Температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25°C	
ОЧИСТКА	Машины, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
УПАКОВКА	Полиэтиленовые емкости Другие упаковочные единицы по договоренности.	30 кг
ХРАНЕНИЕ	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА! При правильном хранении клей можно использовать не менее 6 месяцев. После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

www.mitol.si