

# МЕКОЛ 1413/G

## клей для графической промышленности

<b>ОПИСАНИЕ</b>	МЕКОЛ 1413/G - это синтетический клей, готовый к применению.	
<b>ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Клей используется для ручного и автоматического переплета сшитых книг, ежедневников, боковой склейки бумаг, склеивания нелакированной бумаги, ламинирования бумаги/бумаги, бумаги/картона, картона/картона; для производства бумажных пакетов, а также для другого склеивания нелакированных бумаг и картонов. Наносится валами и сегментами.	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Химическая основа Цвет Вязкость при 23° (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindelь 6/20 об/мин) Сухой остаток ISO 3251	водная дисперсия на основе ПВА белый 15.000- 22.000 мПа.с мин. 46,5 %
	Сухая клеевая пленка эластичная.	
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ</b>	Продукт не классифицируется как опасный.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Клей готов к использованию. Клей должен быть хорошо перемешан. Его следует наносить машинным способом - валиком, сегментом, а также вручную - ручным валиком. <b>Рекомендуемые условия для применения:</b> - Относительная влажность 60 – 70 % - Температура помещения и всех используемых материалов 18 - 25° C	
<b>ОЧИСТКА</b>	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
<b>УПАКОВКА</b>	Полиэтиленовые емкости Другие упаковочные единицы по договоренности.	30 кг и 5 кг нетто
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. <b>ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!</b> При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев. После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день. Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника. Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

**MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана**

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения  
T: +386 5 73 12 300, E: [mitol@mitol.si](mailto:mitol@mitol.si)

[www.mitol.si](http://www.mitol.si)

