

МЕКОЛ 1430

клей для ламинирования

ОПИСАНИЕ	MEKOL 1430 - это синтетический клей, готовый к применению.		
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для склеивания нелакированной бумаги и картона для каширования бумаги/бумаги, бумаги/картона и картона/картона на среднескоростных кашировальных машинах и для другого склеивания нелакированной бумаги и картона. Наносится валиком.		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная дисперсия на базе ПВА	
	Цвет	белый	
	Вязкость при 23° (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 3/20 об/мин)	3.200- 4.100 мПа.с	
	Сухой остаток ISO 3251	мин.44%	
	Клей обладает хорошей липкостью во влажном состоянии.		
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный.		
ПРИЛОЖЕНИЕ	Клей готов к использованию.		
	Перед использованием клей следует хорошо перемешать. Его можно наносить машинным способом - валиком, сегментом, а также вручную – с помощью ручного валика.		
	Рекомендуемые условия для применения:		
	- Относительная влажность	60 – 70 %	
	- Температура помещения и всех используемых материалов	18 - 25°C	
ОЧИСТКА	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.		
УПАКОВКА	Полиэтиленовые емкости	30 кг нетто	
	Другие упаковочные единицы по договоренности.		
ХРАНЕНИЕ	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.		
	ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!		
	Правильно хранившийся клей можно использовать не менее 3 месяцев в контейнере и 6 месяцев в 30-килограммовой упаковке.		
	Мы предлагаем забирать клей со склада по методу FIFO (первым пришел - первым ушел).		
	<u>После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.</u>		

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана

Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

www.mitol.si