

МЕКОЛ 1439

Клей для ламинирования

ОПИСАНИЕ	МЕКОЛ 1439 - это синтетический клей, готовый к применению.					
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для склеивания нелакированной бумаги и картона, для ламинирования бумаги/бумаги, бумаги/картона и картона/картона. Является экономичным типом для средне- и высокоскоростных кашировальных машин. Наносится валиком.					
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная дисперсия PVAc				
	Цвет	белый				
	Вязкость 23°C (ISO 2555-Brookfield RVT, шпindelь 4, 20 об/мин)	2.500 – 3.500 мПа.с				
	Сухой остаток ISO 3251	мин. 44%				
	Клей имеет отличную схватываемость во влажном состоянии.					
	В настоящее время Mekol 1439 проходит всесторонние практические испытания. Технические характеристики могут измениться.					
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется как опасный.					
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Клей готов к использованию.</p> <p>Перед использованием клей следует хорошо перемешать. Его можно равномерно нанести с помощью валика, сегмента и ручную валиком.</p> <p>Рекомендуемые условия для работы с клеем:</p> <table> <tr> <td>- Относительная влажность в помещении</td> <td>60 - 70%</td> </tr> <tr> <td>- Тем-ра в помещении и у используемых материалов</td> <td>18 - 25°C</td> </tr> </table>		- Относительная влажность в помещении	60 - 70%	- Тем-ра в помещении и у используемых материалов	18 - 25°C
- Относительная влажность в помещении	60 - 70%					
- Тем-ра в помещении и у используемых материалов	18 - 25°C					
ОЧИСТКА	Станки, аппликаторы, инструменты и упаковочные материалы следует очищать от остатков клея с помощью тёплой воды до высыхания клея.					
УПАКОВКА	Полиэтиленовые ёмкости	30 кг нетто				
	Еврокубы IBC	1200 кг нетто				
	Другие упаковочные единицы по договоренности.					
ХРАНЕНИЕ	<p>Клей следует хранить в правильно закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.</p> <p>БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!</p> <p>Правильно хранящийся клей можно использовать не менее 12 месяцев.</p> <p>Мы рекомендуем брать клей со склада по методу FIFO (первым пришел - первым ушел). После более длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.</p>					

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном к настоящему времени. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от самостоятельного тестирования нашей продукции на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы были каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника. Мы не несем никакой ответственности за вышеуказанную информацию или за любые устные рекомендации, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также меняющиеся условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Partizanska cesta 78, 6210 Sežana, Slovenia
T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

For more information visit us on
www.mitol.si