



**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
 Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija  
 T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10  
 E info@helios.si  
 www.helios.si

## BIO IMPREGNOL ABL

Индекс: 443444

### ОПИСАНИЕ

Пропиточное средство, выпускаемое на основе:

- модифицированных растительных масел,
- органических алифатических растворителей
- добавок

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Средство используется в качестве самостоятельной пропитки для интерьерной мебели,
- Средство используется в качестве грунтовочной пропитки перед дальнейшей обработкой мебели материалами на основе воска,
- Рекомендуется выполнить предварительное тестирование средства на деревянной поверхности с целью проверки их совместимости.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Разбавитель: 447039 BIO IMPREGNOL разбавитель

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Масляная пропитка
<b>Вязкость при поставке</b>	32-38 сек, DIN 4/20°C
<b>Плотность</b>	0,870 - 0,910 кг/л
<b>Цвет покрытия</b>	Бесцветный
<b>Внешний вид</b>	Прозрачная жидкость
<b>Содержание сухого вещества:</b>	
по весу	41 - 45 %
<b>ЛОС</b>	480 - 530 г/л

<b>Расход:</b>	<i>минимальный</i>	<i>максимальный</i>
<i>рекомендуемый</i>	50 г/м <sup>2</sup>	80 г/м <sup>2</sup>
<i>теоретический</i>	18 м <sup>2</sup> /л	11 м <sup>2</sup> /л

<b>Высыхание:</b>		
<i>В естественных условиях</i>	18-25°C	не менее 8 ч



ISO 9001  
 ISO 14001  
 OHSAS 18001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифованной и чистой, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость абразива: для бука: P280-320, для дуба и ели: P180–220

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед нанесением поверхность и средство должны иметь комнатную температуру (не ниже +18°C).
- Нанесение и высыхание проводятся при температуре от +18 до +25°C и отн. влажности воздуха 40 – 70%.
- При несоблюдении рекомендуемых условий время сушки может значительно удлиниться.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед применением средство тщательно перемешивается.
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Средство наносится в излишке и затем равномерно распределяется по всей поверхности.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно полируется с помощью чистой, сухой салфетки.
- Для получения насыщенной поверхности высокого блеска и качества рекомендуется нанесение двух слоев пропитки.



### ПРОМАЗЫВАНИЕ/ПРОТИРАНИЕ

Разбавление: не разбавляется  
Время пропитки: 1 – 10 минут



### ВАЛЬЦЕВАНИЕ

Разбавление: По необходимости разбавителем 447039 BIO IMPREGNOL  
Тип вальцов: Вальцы стойкие к алифатическим растворителям  
Очистка: С помощью разбавителя 447039 BIO IMPREGNOL

## СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

Дальнейшая обработка рекомендуется следующими материалами:

- BIO IMPREGNOL HOW
- BIO WAX
- В случае нанесения других отделочных материалов рекомендуем посоветоваться со специалистами HELIOS.

## ХРАНЕНИЕ

- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- См. Свидетельство безопасности и этикетку материала.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию покупателя на каждую выпускаемую партию материала выдается сертификат качества, содержащий все контрольные параметры.
- Техническая информация является результатом знаний, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. В случае несоответствующего использования материала мы не берем на себя ответственности и гарантируем только качество материала как такового. Измеренные технические характеристики являются приблизительными и не могут быть основанием для рекламации. Производитель имеет право на изменение данных без предварительного уведомления.
- Система качества материала соответствует ISO 9001.
- Готовые изделия упаковываются в вощеную бумагу.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

