

BIO IMPREGNOL TS 11

478303

Масляная пропитка

ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - натуральных растительных масел
- - минерального медицинского масла

НАЗНАЧЕНИЕ

- Предназначается для защиты деревянной поверхности, находящейся в контакте с пищевыми продуктами.
- Не рекомендуется для окраски интерьерной мебели, дверей и прочих предметов, где требуется механическая стойкость и частая уборка.
- Рекомендуем предварительно тестировать совместимость материала с породой древесины.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Чистящее средство:

<i>Helios чистящие средства</i>	<i>Примечания</i>
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL разбавитель	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	масло
Плотность	0,87 - 0,90 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 18 - 22 сек.
Содержание сухого вещества (%)	100 %
Внешний вид	Прозрачная, желтоватая жидкость
Цвет	бесцветная, слегка желтоватая

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	50 - 100 г/м ²
--------------------------------	---------------------------

Высыхание

Масло не сушит, поэтому детали могут упаковываться после короткой выдержки. Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.

Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги: для бука = 280 - P320 ; дуб, сосна, ель = 180 – P220...

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть комнатной, т.е. не менее +18°C.
- Нанесение и высыхание при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
- Нанесение и сушка масел выполняется в специально предназначенном помещении, т.к. существует риск попадания масла на деревянные заготовки и прочие материалы, что может быть причиной появления дефектов (кратеры и пр.) на окрашенной поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- При обработке окунанием деталь полностью погружается в масло и после пропитки ставится таким образом, чтобы масло оттекло.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.



ПРОМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель
Время пропитки:	1 - 3 минут



ОКУНАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель
Время окунания:	10 - 60 сек.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знаний наших специалистов, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.
- Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.