

Масло для паркета 481321

Масляная пропитка

ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - модифицированных растительных масел
- - восков
- - неароматических алифатических растворителей
- - аддитивов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Изделие предназначено для поверхностной обработки паркетных и остальных поверхностей из древесины.
- Используется в качестве самостоятельной пропитки интерьерной мебели.
- Подходит для защиты пород древесины, где требуется обработка воском.
- Подходит для обработки детской мебели (сертификат EN 71-3; безопасность детских игрушек).
- Перед покраской провести на образце испытания параметров времени сушки, совместимости краски с породой древесины и окончательного вида покрытия в тех же рабочих условиях (температура, отн. влажность, технология нанесения).
- Для защитной бесцветной обработки древесины экзотических и темных пород рекомендуется в качестве первого слоя использовать нематирующее масло, чтобы избежать локальной белизны матирующего средства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	масло с восками
Плотность	0,88 - 0,92 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 55 - 90 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	44 - 48 %
Внешний вид	Light yellow liquid
Толщина каждого слоя	
Рекомендуемое нанесение	40 - 60 г/м2
Высыхание	
воздушное 18 - 25 °C	мин. 12 - 24 час
Время сушки несколько сокращается при качественной вентиляции. Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, отн. влажности воздуха и вентиляции помещения.	

Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	

Чистящее средство:

Helios чистящие средства	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL разбавитель	

Прочее:

БИО колеровочные пасты

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть комнатной (18-23°C).
- Нанесение и высыхание при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
- В случае если условия не соответствуют предписанным, время сушки может значительно продлиться.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Перед покраской провести на образце испытания параметров времени сушки, совместимости краски с породой древесины и окончательного вида покрытия в тех же рабочих условиях (температура, отн. влажность, технология нанесения).
- ВАЛИК**
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 150-180.
- Нанести велюр валиком ЛКМ на поверхность в предназначенном количестве и равномерным нанесением крест-на-крест расположить по поверхности.
- Обязательное межслойное шлифование.
- Для обеспечения качественной защиты масло наносится не менее, чем в двух слоях с соответствующей промежуточной сушкой.
- Подробная инструкция о использовании предоставляется по требованию заказчика.
- НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ**
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 240-280.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.
- Для получения более насыщенного покрытия краска наносится в два слоя.
- Для межслойного шлифования или сглаживания рекомендуется использовать губку «скотч-брайт».
- Для более стойкой поверхности предлагаем после сушки ЛКМ дополнительно распылять.



ВАЛИК

Разбавление:	по необходимости DIN4 60 - 70 сек.
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель



НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

Разбавление:	по необходимости до 10 %
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель



РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление:	по необходимости до 10 %
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Диаметр дюзы:	1,8 - 2 мм
Исходное давление:	2 - 4 бар
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель

- Процент добавки разбавителя зависит от температуры краски. Указанные данные относятся к температуре = 20°C.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- В связи с потенциальным гелеобразованием материала в открытой банке рекомендуется перелить его в меньшую тару с минимальной прослойкой воздуха. Тару соответственно обозначить.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.
- В связи с потенциальным риском самовоспламенения грязные масляные салфетки сжигаются или хранятся в емкости с водой.
- При работе не использовать распылительных кабин с бумажными фильтрами из-за возможности самовоспламенения. Рекомендуем использование распылительных кабин с водной занавеской.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования

нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.
- Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.