

## BIO TERRA OIL

Индекс: 446461

Масляная пропитка

### ОПИСАНИЕ

Пропиточное средство, выпускаемое на основе:

- минерального медицинского масла

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Средство используется для защиты деревянной поверхности, находящейся в контакте с пищевыми продуктами.
- Рекомендуется выполнить предварительное тестирование средства на деревянной поверхности с целью проверки их совместимости.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Разбавитель: 447039 BIO IMPREGNOL  
разбавитель

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Масляная пропитка
<b>Вязкость при поставке</b>	15-18 сек, DIN 4/20°C
<b>Плотность</b>	0,84 - 0,86 кг/л
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Внешний вид</b>	Прозрачная жидкость
<b>Концентрация сухого вещества:</b>	
по весу	100 %
<b>VOC</b>	0 г/л

<b>Расход:</b>	<b>минимальный</b>	<b>максимальный</b>
рекомендуемый	50 г/м <sup>2</sup>	100 г/м <sup>2</sup>
теоретический	23 м <sup>2</sup> /л	12 м <sup>2</sup> /л

<b>Высыхание</b>		
Не требуется		



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифованной и чистой, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость абразива: для бука: P280-320, для дуба, сосны и ели: P180–220

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед нанесением поверхность и средство должны иметь комнатную температуру (не ниже +18°C).
- Нанесение и высыхание выполняются при температуре от +18 до +25°C и отн. влажности воздуха 40 – 70%.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед применением средство тщательно перемешивается.
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Средство наносится в излишке и затем равномерно распределяется по всей поверхности.
- При нанесении пропитки деталь полностью погружается в пропитку и после определенного времени вынимается и ставится таким образом, чтобы излишки масла полностью отцедились.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно полируется с помощью чистой, сухой салфетки.
- Масло не высыхает, поэтому можно сразу упаковать в вощеную бумагу.



### НАМАЗЫВАНИЕ/ПРОТИРАНИЕ

Разбавление: Не требуется  
Время пропитки: 1 – 3 мин



### ОКУНАНИЕ

Разбавление: Не требуется  
Время пропитки: 10 – 60 сек



### ВАЛЬЦЕВАНИЕ

Разбавление: Не требуется  
Тип вальцов: стойкие к алифатическим растворителям  
Очистка: С помощью разбавителя 447039 BIO IMPREGNOL

## СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

- В случае нанесения других отделочных покрытий рекомендуем посоветоваться со специалистами HELIOS.

## ХРАНЕНИЕ

- 12 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- См. Свидетельство безопасности и этикетку материала.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию покупателя на каждую выпускаемую партию материала выдается сертификат качества, содержащий все контрольные сведения.
- Техническая информация является результатом знания, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. В случае несоответствующего использования материала мы не берем на себя ответственности и гарантируем только качество материала как такового. Измеренные технические характеристики являются приблизительными и не могут быть основанием для рекламации. Производитель имеет право на изменение данных без предварительного уведомления.
- Система качества материала соответствует ISO 9001.
- Готовые изделия упаковываются в вощеную бумагу.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

