

TERMOKOL 2329

Низкотемпературный клей-расплав для упаковки

ОПИСАНИЕ	TERMOKOL 2329 - термопластичный клей-расплав в гранулах.	
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей характеризуется применением при низкой температуре 120 - 140°C. Используется на высокоскоростных клеенаносящих машинах для склеивания бумаги и жесткого картона, формирования и запечатывания ящиков и лотков. Преимущества низкотемпературного нанесения: поддержание клея в стабильном состоянии без деградации от повышенных температур, снижение нагара в клеевой установке, снижение частоты обслуживания клеенаносящего оборудования, меньше дыма и потребления электроэнергии.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	сополимер ЭВА
	Цвет	желтоватый
	Вязкость при 120°ASTM D-3236	ок. 1,450 мПа.с
	130°C	ок. 1,040 мПа.с
	140°C	ок. 810 мПа.с
	150°C	ок. 650 - 800 мПа.с
	Точка размягчения ASTM E-28 (кольцо и шар)	67 - 77°C
	Соглашение с FDA	21 CFR 175.105
	Время открытой выдержки при 140°C	ок. 6 - 8 сек.
	Открытое время клея зависит от толщины клеевого слоя, температуры клея, температуры окружающей среды, типа материала и метода нанесения.	
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Продукт не классифицируется, как опасный.	
ПРИМЕНЕНИЕ	Система нанесения	форсунка, диск или валик
	Рабочая температура	120 - 140°C
	Из-за разнообразия доступных подложек склеиваемость материалов может быть очень разной. Поэтому необходимо провести предварительное тестирование.	
	Поскольку термостаты могут давать неверную температуру, мы рекомендуем время от времени контролировать температуру клея на аппликаторе.	
	Низкие рабочие температуры приводят к неудачному склеиванию, более высокие температуры, поддерживаемые в течение долгого времени, повреждают клей.	
ОЧИСТКА	Для очистки аппликатора клея мы рекомендуем MITOSOL 2000.	
УПАКОВКА	Пластиковые мешки	25 кг нетто.
ХРАНЕНИЕ	Termokol 2329 следует хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте при температуре ниже +25°C вдали от источников тепла. Срок годности правильно хранящегося продукта составляет не менее 3 лет.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день.

Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника.

Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Сежана

Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт

Partizanska cesta 78, 6210 Сежана, Словения

T: +386 5 73 12 300, E: mitol@mitol.si

www.mitol.si

03/21