

## UVENEL ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК Б НС



### RN 551/17 UVENEL ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК Б НС

**ОПИСАНИЕ :** UVENEL ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК Б НС - это бесцветное покрытие на основе акрилатного полиэфира и мономеров с УФ отверждением.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Лак применяется для грунтовочной обработки плоскостных профильных деталей мебели из шпона и массивной древесины.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Вязкость при поставке DIN 4/20 °C: 20 - 25 сек  
Сухой остаток в поставляемом виде: 55 - 60%

**РАЗБАВЛЕНИЕ :** Для нанесения способом распыления необходимо разбавление в количестве 15-20% 407647 Разбавитель 17

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

**- Подготовка поверхности:**

Лак наносится непосредственно на отшлифованную натуральную или мореную поверхность. Перед нанесением окончательного лака рекомендуется отшлифовать грунтовочный слой наждачной бумагой 320-400. Для получения более насыщенной поверхности лак наносится в двух слоях.

**- Способ нанесения:**

Лак наносится техникой воздушного распыления.

**- Высыхание/Отверждение:**

Лак сушится (отверждается) при проходе через УФ туннель, оснащенный ртутными (Hg) лампами среднего давления с интенсивностью излучения 80 или 120 W/см. Требуемая мощность для отверждения = 600 – 700 mJ/cm<sup>2</sup> .

Перед УФ отверждением нужно пропускать через туннель где температура 20-30 °C - 2-3 мин ( флеш офф зона)

#### СРОК

**ХРАНЕНИЯ:** Срок хранения лака в оригинальной заводской таре составляет 12 месяцев от даты выпуска. Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легко возгораемых веществ. Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C.

Беречь от прямых солнечных лучей.

Данная техническая информация является результатом нашего нынешнего опыта. Покупателям рекомендуем испытать соответствие нашего изделия для своих потребностей. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения, не уведомляя об этом заранее покупателей.